

AT-871

非離子氟素撥水劑

AT-871 是新開發的耐氟素防油防水劑，可用於多種纖維上；本產品具有優良的防油防水的效果，可應用於尼龍等及其混紡織物。紡織物使用 AT-871 加工後，即使在家洗滌或乾洗後仍可以維持良好的效果。

一般性能

主要成分

全氟丙烯酸酯共聚物

外觀

淡黃棕色乳劑

離子性

非離子

pH(100%)

3.0 ± 1.0

固含量

超過30%

特點&適用範圍

1. AT-871 具有優良的防水性及防油性，可用於尼龍及其混紡織物。
2. AT-871 為耐洗性高的產品，即使在家洗滌或乾洗後仍可維持效果。
3. AT-871 幾乎不影響摩擦牢固度和染色織物的洗滌。
4. AT-871 還具有與其它化學品優異的相容性，能夠結合樹脂，抗靜電劑，阻燃劑及矽系防水劑。
5. AT-871 因對 pH 值的低敏感度，表現出良好的化學穩定性。



6. AT-871 有穩定的防水防油的效果。

7. AT-871 擁有良好的防油效果，因此它可以應用於防污劑。

8. AT-871 由不易燃溶劑所做成，所以它易於處理，幾乎對人體沒有危害。

9. AT-871 不含甲醛和 APEO。

使用說明

最佳使用量會根據處理後的紡織物，防水防油的程度及整飾劑而變化。

請依照壓吸-預乾-熱處理方式(Pad-Dry-Cure)使用之。

纖維素纖維 : 2.00% soln. ~ 6.00% soln.

合成纖維 : 1.00% soln. ~ 5.00% soln.

混紡纖維 : 2.00% soln. ~ 6.00% soln.

注意事項

請避免直接曝曬在陽光下，放置在陰涼處。請防止冬季結冰。

包裝

一噸 /IBC 桶

*建議您在使用我們的配方前，請先做操作測試。

